



ANTICORROSIVO ALTO CUBRIMIENTO



**anticorrosivo**  
• alto cubrimiento



**CARACTERÍSTICAS**

Imprimante Anticorrosivo con Vehículo Alquídic tipo I, elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1651.



**COMPOSICIÓN  
QUÍMICA**

Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes, agentes secantes y aditivos.



**USOS**

Especialmente formulados para proporcionar protección barrera contra la corrosión de todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicar sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos.



**REFERENCIAS**

A-200 A A-211 Blanco, Negro Brillante, Negro, Gris, Rojo, Azul, Verde, Amarillo Ocre.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	40 – 50 % en peso
VISCOSIDAD	110 – 115 KU (a 25°C) 81 – 85 KU (a 25°C) Negro Brillante
PESO POR GALÓN	3.30 – 5.30kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
MOLIENDA	4.0 unidades Hegman Mínimo 6.0 unidades Hegman Mínimo Negro Brillante
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	60 – 65 m <sup>2</sup> /gal
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	1 hora al tacto / 4 horas para repintar
SECADO A 19°C y 60% H.R. PARA LOS PLUS	30 minutos al tacto 1 hora 100 % Adherencia 2 horas al manejo 3 horas para dar el acabado
TEMPERATURA DE SERVICIO	60°C máximo



## MODO DE USO

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo Every, dejar secar, lijar suavemente y limpiar la superficie para mejorar la adherencia; luego aplicar Esmalte Every del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con 1/4 de varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol inmediatamente después de usar el equipo.



## RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.



## ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



## PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



## TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN  
06 de septiembre del 2016



FECHA DE REVISIÓN  
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca  
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633  
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248