



BARNIZ HIDROFUGO BASE SOLVENTE



Línea Ladrillo



CARACTERÍSTICAS

Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire tipo I, elaborado de acuerdo con la Norma ICONTEC NTC 1401. Protege las superficies de la penetración del agua gracias a los aditivos hidrofugantes inmersos en su formulación.



USOS

Acabado transparente brillante y tintillado de excelente flexibilidad, brillo y dureza. Tinturado con pigmentos óxido de hierro resistentes a la intemperie, modifica y realza el color y la apariencia del ladrillo dándole un carácter de elegancia único, complementado por una alta resistencia a la luz. Ideal para proteger todo tipo de superficies de madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores y exteriores.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, solventes, agentes secantes, agentes mateantes y aditivos hidrofugantes.

SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/



-  **Altamente Hidrófugo**
-  **Máxima Protección**
-  **Listo Para Aplicar**



REFERENCIAS

H-300 y H-315
Barniz Hidrofugo Transparente Brillante - Barniz Hidrofugo Tintillado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	41 – 44 % en peso
VISCOSIDAD	69 – 72 KU (a 25°C)
PESO POR GALON	3.3 – 3.4 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	35 – 40 m ² /gal
BRILLO ESPECULAR A 60°	90 unidades mínimo para H-100 10 unidades máximo para H-150
SECADO A 19°C y 60% H.R.	3 horas al tacto 6 horas al manejo 8 horas para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: antes de aplicar sobre ladrillo, verificar que se encuentre limpio, seco y libre de manchas ocasionadas por hongos, de lo contrario humedecer con ácido muriático al 10% en agua, limpiar el ladrillo y dejar actuar por 15 minutos, luego limpiar con un trapo seco, dejar secar muy bien y a continuación Barniz hidrofugo base solvente EVERY. Para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable EVERY, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Lijar suavemente y limpiar completamente la superficie para mejorar la adherencia, luego aplicar Barniz hidrofugo base solvente EVERY. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol o Thinner inmediatamente después de usar el equipo.



RECOMENDACIONES

Agitar el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol al sobrante antes de almacenarlo. NO dejar destapado o mal tapado el envase.



ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
15 de mayo del 2023



FECHA DE REVISIÓN
15 de mayo del 2023

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248