# POLIURETANO AUTOMOTRIZ -

## CARACTERÍSTICAS

Fabricado con isocianatos de tipo alifático y solventes de excelente calidad. Promueve la reacción de curado cuando se mezcla con Poliuretano 2K de colores y barniz PU 2K

## MODO DE USO

Dosificación: mezclar el catalizador L-600 con el poliuretano 2k de color o barniz PU 2K en una relación de volumen de 1 a 4 (correspondiente a las cantidades suministradas por unidad de envase).

## RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, ya que la vida útil de la mezcla no es mayor a 4 horas.

## REFERENCIAS

L-600/ Catalizador Poliuretano

## ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| CONTENIDO DE SÓLIDOS | 58 % en peso |
| VISCOSIDAD | 19 – 21 segundos en Copa Ford No. 4 (a 19ºC) |
| PESO POR GALON | 3.80 – 3.90 kg/gal |
| COLOR | Transparente |
| CONTENIDO DE SÓLIDOS | 58 % en peso |

## PRECAUCIONES

Producto toxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

## TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

| FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE REVISIÓN |
|---|---|
| 06 de septiembre del 2016 | 17 de Noviembre del 2022 |


Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co