

	<b>FOR-PE-GT-144</b>	<b>Versión 0</b>
	<b>FICHA TECNICA LINEA ESPECIALIDADES INDUSTRIALES CROMATO DE ZINC</b>	

<b>CARACTERISTICAS</b>	
Imprimante Anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 1, elaborado con pigmentos anticorrosivos.	
<b>COMPOSICION QUIMICA</b>	
Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos anticorrosivos, solventes, cargas inertes y aditivos.	
<b>USO</b>	
Especialmente fabricados para proteger de la corrosión todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicarlo en superficies que vayan a estar en contacto con productos alimenticios.	
<b>REFERENCIAS</b>	
Z-110 a Z-111	VERDE OLIVA, AMARILLO DE BARIO.
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
COLOR	Verde oliva, Amarillo de Bario
CONTENIDO DE SÓLIDOS	70 – 75 % en peso
VISCOSIDAD	100-105 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALON	5.95-6.05 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	55± 2 m <sup>2</sup> /gal
SECAMIENTO A 19°C y 60% H.R.	1 Hora al Tacto 4 Horas para dar el acabado
ADHERENCIA	99 % mínimo
TEMPERATURA DE SERVICIO	60°C máximo
<b>MODO DE EMPLEO</b>	
Preparación de la Superficie: Si es necesario, emplear un desengrasante para eliminar completamente mugre, grasa y óxido. Limpiar y aplicar Anticorrosivo Cromato de Zinc EVERY y a continuación aplicar Esmalte Sintético EVERY del color deseado. Aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola. Dilución: desde ¼ a 1/8 de Varsol o THINNER 2301 de Central de Disolventes por galón de anticorrosivo de acuerdo con la viscosidad deseada. Puede aplicarse puro para asegurar mayor protección. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol inmediatamente después de usar el equipo.	

**CONSULTE EL LISTADO MAESTRO**

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

	<b>FOR-PE-GT-144</b>	<b>Versión 0</b>
	<b>FICHA TECNICA LINEA ESPECIALIDADES INDUSTRIALES CROMATO DE ZINC</b>	

<b>ALMACENAMIENTO</b>
Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depósitos de basura, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.
<b>PRECAUCIONES</b>
Utilícese en lugares bien ventilados y evítese la exposición prolongada a sus vapores o el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua; en caso de ingestión o malestar recúrrase inmediatamente al médico.
<b>TOXICOLOGIA</b>
Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.
<b>MANIPULACION</b>
Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.
<b>NOTA</b>
La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

<b>Fecha de elaboración:</b> 17 de mayo del 2017	<b>Fecha de revisión:</b> 17 de mayo del 2017
---	--

**CONSULTE EL LISTADO MAESTRO**  
VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO