ESMALTE SINTETICO PLUS + 3 EN 1

esmalte sintético plus + 3 EN 1

CARACTERÍSTICAS

Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire, elaborado con resinas everpol de óptima calidad, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva.

USOS

Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

+ cubrimiento
+ brillo

3 EN 1
1. Verdadero Anticorrosivo
2. Convertidor de óxido
3. Acabado brillante

REFERENCIAS

E-601 A E-618
Blanco, Negro, Amarillo, Rojo Bermellon, Verde Esmeralda, Azul Oscuro, Aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	48 – 52 % en peso
VISCOSIDAD	95 – 100 KU (a 25°C)
PESO POR GALÓN	3.40 – 4.5 kg/gal
ADHERENCIA	80% mínimo
MOLIENDA	6.5 unidades Hegman mínimo para esmaltes brillantes.
RENDIMIENTO A 2 MIL (SECO)	25 – 40 m2 m^2/gal sobre superficie nueva o cambio de color 40 – 50 m2 m^2/gal para repintado o colores similares
BRILLO ESPECULAR A 60°	70 unidades mínimo
SECADO A 19°C y 60% H.R.	3 horas al tacto 6 horas al manejo 8 horas para repintar

MODO DE USO

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar el Esmalte EVERY 3 en 1 del color deseado, las manos necesarias para obtener el espesor de película deseado. Para pintar sobre madera, aplique antes sellador lijable EVERY, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Lije suavemente y limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, luego aplique esmalte EVERY del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con 1⁄4 de varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.

RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe Utilizarse en lugares bien ventilados..

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
01 de Enero de 2018

FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre de 2022