



VINILO TIPO 3 - EVEREMA



Vinilo TIPO 3
everema



CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión Tipo III, elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1335. Posee buen cubrimiento, rendimiento, blancura y bioprotección contra bacterias. Cuenta con la tecnología de bajo salpique.

USOS

Proporciona un perfecto acabado mate a todo tipo de superficies, tales como paredes asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo. Indicados para realizar trabajos de artesanía y decorar techos. Recomendado para uso interior.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión vinil acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/



BAJO SALPIQUE



REFERENCIAS

C-300 / Blanco

- **buen cubrimiento**
- **buen rendimiento**



ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DE SÓLIDOS	57 + 1 % en peso
VISCOSIDAD	110 – 120 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALÓN	5.60 – 5.90 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m ² /gal sobre superficie nueva o estucada 40 – 55 m ² /gal para repintado
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	1 hora al tacto 4 horas para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con ¼ de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.



RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo 18 meses.



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.



NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
06 de septiembre de 2016



FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248