VINILO TIPO 1 - EVERCRIL

Vinilo TIPO 1
evercril
•Excelente Resistencia y Durabilidad
•Extra Lavable

CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión Tipo I, elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1335.
Posee excelente resistencia al desgaste, excelente durabilidad, extra lavable y maneja la tecnología de bajo salpique. Cuenta con bioprotección contra bacterias, hongos y algas.

USOS

Formulados con resinas resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad, y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies (asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo, etc.) tanto en interiores como en exteriores. Indicados para entonar todo tipo de vinilos, tinturar telas, realizar trabajos de artesanía y decorar paredes, cielo raso y demás superficies en ambientes interiores y exteriores.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión copolímera acrílica estirenada, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES /

icontec
Sello de Calidad
NTC 1335:2015
Pinturas al agua tipo emulsión

Bajo contenido de orgánicos volátiles (VOC)
Menor a 30 gr / Litro

Bajo contenido de metales pesados
Menor a 0.0001%

Sistema Tintométrico
EVER TINT
hasta 1175 colores

Alto Cubrimiento y Rendimiento

Acabado Mate

REFERENCIAS

C-100 Al C-176
Blanco Extra, Arena, Blanco Almendra, Blanco Invierno, Blanco Hueso, Blanco Manzana, Blanco Durazno, Melón, Lirio, Menta Fresca, Verde Seda, Verde Agua, Taupe Piedra, Trigo, Palo De Rosa, Crema, Terracota, Arrecife, Amarillo Otoñal, Amarillo Oro, Amarillo Luminoso, Aguamarina, Azul Cielo, Azul Pacífico, Azul Verano, Azul Milano, Rojo Colonial, Negro, Azul Mediterraneo, Verde, Amarillo Vivo, Rojo Vivo, Ocre, Champaña, Gris Nube, Curuba, Mandarina Tropical, Naranja Fuerte, Verde Pino, Verde Primaveral, Oceanico, Magenta Vivo, Violeta Profundo, Gris Basalto, Amarillo Caribe, Verde Turquesa Vivo, Verde Mar, Ciprés, Rosa, Rosa Profundo, Adicionalmente Mas De 1175 Colores Personalizados A Través Del Sistema Tintometrico Evertint.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	50 + 0.5% En peso
CONTENIDO DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	35 – 45%
VISCOSIDAD	110 – 120 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALÓN	4.70 – 5.3 kg/gal (25ºC)
MOLIENDA	4 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m^2/gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 55 m^2 /gal para repintado o colores similares
REMOCIÓN DE MANCHAS	83% mínimo 80% mínimo
SECADO A 19º C Y 60% H.R.	1 hora al tacto / 4 horas para repintar
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HUMEDA	400 ciclos mínimo
CONTENIDO DE COV	50 – 100 g/L

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con 1⁄4 de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo 18 meses.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
26 de septiembre del 2016

FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022