IMPRIMATE ARQUITECTONICO 2 EN 1

imprimante
arquitectónico
2 en 1

CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión recomendada para áreas que no deban someterse a lavado y desgaste excesivo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión vinil acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.

REFERENCIAS

C-400 C-402 / Blanco – Negro

USOS

Proporciona un perfecto acabado mate a todo tipo de superficies, tales como paredes asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo. Puede utilizarse como imprimante en superficies nuevas sin pintar. Recomendado para uso interior.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- *para techos interiores*
- *ideal para primeras manos*

ACABADO MATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	65 + 1 % en peso
VISCOSIDAD	120 – 130 Unidades Krebs (25ºC)
PESO POR GALÓN	4.4 – 6.0 kg/gal (25ºC)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 - 40 m^2/gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 50 m^2/gal para repintado o colores similares.
SECADO A 19º C Y 60% H.R.	1 hora al tacto / 4 horas para repintar

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con ¼ de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo 18 meses.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
01 de febrero de 2018

FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre de 2022