# SELLADOR LIJABLE CLASICO (40%)

Línea Nitro Clásica

## CARACTERÍSTICAS

Sellador Nitrocelulósico elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC 3637. Diseñado para proporcionar un sellamiento rápido de poro abierto en superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie.

## USOS

Producto transparente de excelente rendimiento, flexibilidad, secado y dureza. Ideal para sellar y corregir imperfecciones en todo tipo de muebles y superficies de madera. Puede mezclarse con los Tintes Every para realzar la veta de la madera o cambiar su coloración.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, nitrocelulosa, extendedores inertes y aditivos.

## REFERENCIAS

M-040 / Sellador lijable al 40%

## SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- Secado Rápido
- Alta Resistencia
- Excelente Lijabilidad

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| CONTENIDO DE SÓLIDOS | 39 – 41% en peso |
| VISCOSIDAD | 80 – 90 segundos en mobilometro a (19ºC) |
| PESO POR GALÓN | 3.50 – 3.70 kg/gal |
| ADHERENCIA | 90% mínimo |
| RENDIMIENTO<br>A 1 MIL (SECO) | 30 – 40 $m^2$ /gal |
| SECADO A 19º C Y 60% H.R. | 15 minutos al tacto<br>60 minutos para lijar dependiendo del tipo de madera |

## MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la madera. Si es muy porosa, el Sellador Nitro Clásico Every puede aplicarse puro, dejar secar una hora y lijar con papel No. 260. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el llenado de poro deseado. Si se desea, el producto puede ser diluido para aplicar con pistola, lijando entre manos. Eliminar el polvillo residual y según el acabado deseado, aplicar Laca Nitrocelulósica Industrial Every transparente o de color; también puede aplicarse Barniz Transparente Every o Esmalte Every del color deseado. Si se aplica Laca Catalizada Every, se debe asegurar que el Sellador ha secado completamente. No es necesario diluir el producto si se aplica con espátula; para aplicación con pistola diluir en una relación 2:1 con thinner 2300 de Central de Disolventes: Producto. Aplicar con espátula o pistola. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2300 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.

## ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses.

## PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.

## TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesto al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

**FECHA DE ELABORACIÓN**
**18 de mayo de 2020**

**FECHA DE REVISIÓN**
**17 de Noviembre del 2022**