

	FOR-PE-GT-146	Versión 0
	FICHA TECNICA PRODUCTOS ESPECIALES IMPRIMANTE	

CARACTERISTICAS	
Imprimante Anticorrosivos con vehículo alquídico tipo 2, elaborado con la Norma Icontec 1651	
COMPOSICION QUIMICA	
Resina alquídicas, pigmentos inorgánicos, solvente, extendedores inertes y aditivos	
USO	
Especialmente fabricados para proteger de la corrosión todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicarlo en superficies que vayan a estar en contacto con productos alimenticios	
REFERENCIAS	
I-200, I-204, I-208	BLANCO, GRIS, ROJO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CONTENIDO DE SÓLIDOS	73 - 77 % en peso
VISCOSIDAD	100 – 105 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALON	5.95 – 6.05 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 8 MILS (SECO)	75 +/-gal
SECADO A 19°C y 60% H.R.	2 Horas ala tacto 6 Horas para dar el acabado
ADHERENCIA	99%
TEMPERATURA DE SERVICIO	60°C Máximo
MODO DE EMPLEO	
Preparación de la superficie: si es necesario utilizar un desengrasante para eliminar completamente mugre, grasa y óxido, limpiar y aplicar Anticorrosivo Every y a continuación aplicar Esmalte Sintético Every del color deseado. Aplicación: Rodillo, brocha o pistola. Dilución de ¼ a 1/8 de varsol o thinner ref. 2301 de Central de Disolventes por galón de anticorrosivo de acuerdo con la viscosidad deseada. Puede aplicarse puro para asegurar mayor protección: Limpieza de equipo: lavar con varsol inmediatamente de usar el equipo.	
RECOMENDACIONES	
Agitar muy bien el producto antes de utilizarlo. No aplicar capas de pintura demasiado gruesas para facilitar el secado y la adherencia.	
ALMACENAMIENTO	
Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie Mantengáse fuera del alcance de los niños y alejado de toda fuente de calor. Chispa o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar.Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depositos de la basura. Deben	

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

	FOR-PE-GT-146	Versión 0
	FICHA TECNICA PRODUCTOS ESPECIALES IMPRIMANTE	

destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacénese máximo un año.
PRECAUCIONES
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGIA
Irritante al contacto directo con la piel, ojos o mucosas. En caso de ingestión consultar un médico.
MANIPULACION
Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.
NOTA
La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

Fecha de elaboración: 20 de Diciembre del 2017	Fecha de revisión: 20 de diciembre del 2017
--	---

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO
VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO