

**LACA CATALIZADA PINTEMOS**

**R** Versión 3  
FOR-PE-GT-91

**LÍNEA CATALIZADA**

**La Pro**

DE LOS PROFESIONALES

**PARA USO EN INTERIORES**

- **ALTO RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO**



**CARACTERÍSTICAS:**

Laca catalizada al ácido de excelente calidad, por su alto contenido de sólidos, proporciona un rendimiento excepcional para pintar superficies previamente selladas y/o tratadas. Posee resistencia al rayado, buena adherencia y flexibilidad; confiere a la superficie aplicada un acabado brillante, mate o semimate.



**USO:**

Ideal para pintar todo tipo de muebles y objetos de madera que no vayan a ser expuestos a la intemperie. Se puede mezclar con tintes Every para obtener distintas tonalidades.

### LACA CATALIZADA PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-91



#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes activos, aditivos y mateantes.



#### REFERENCIAS:

15-100 a 15-101

Transparente Brillante, Transparente Semimate.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Viscosidad	16 – 18 (19°C) Copa Ford no.4
Porcentaje De Sólidos	39% - 41% (en peso)
Peso Por Galón	3.50 – 3.60 kg/gal
Rendimiento A 1 Mils (Seco)	40 – 45 m <sup>2</sup> /gal
Tiempo De Vida De La Mezcla	≥ 12h
Secado A 19°C Y 60% H.R.	25 – 30 minutos al tacto 2 horas para repintar
Brillo A 60°	90 mínimo para lacas brillantes 20 – 25 para lacas semimate

### LACA CATALIZADA PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-91

#### MODO DE EMPLEO:



Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y óxido. Aplicar Sellador Catalizado PINTEMOS o Sellador Nitro celulósico PINTEMOS; luego de 2 horas de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar Laca Catalizada PINTEMOS según el acabado deseado. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo. La Laca Catalizada PINTEMOS no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 Laca: Catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con Thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.

#### RECOMENDACIONES:



Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 12 horas. Se recomienda realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto.

#### ALMACENAMIENTO:



Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo un año.

#### PRECAUCIONES:



Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.

#### TOXICOLOGÍA:



Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

### LACA CATALIZADA PINTEMOS

 Versión 3  
FOR-PE-GT-91



#### MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



#### NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:  
20 de octubre del 2016



Fecha de Revisión:  
19 de febrero de 2024



Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque  
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

