LACA NITRO AUTOMOTIVA

Laca NITRO Automotiva
autoplus+

CARACTERÍSTICAS

Laca Nitrocelulósica elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1802.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, nitrocelulosa y aditivos.

USOS

Gracias a su alto brillo, rápido secado, excelente flexibilidad y resistencia, son ideales para el repintado de automotores, aunque su uso se extiende a cualquier tipo de superficie metálica o de madera debidamente preparada.

REFERENCIAS

L-201 Al L-252 / Blanco Concentrado, Negro Concentrado, Transparente Brillante, Amarillo Cromo Medio, Rojo Oxido, Amarillo Oxido, Rojo Toluidine Limpio, Amarillo Cromo Limón, Verde Entonador Concentrado, Azul Entonador Concentrado, Naranja Vivo, Marrón Índigo, Gold Tonner Concentrado, Caoba, Base Policroma Grano Medio, Rojo Ferrari, Base Policroma Grano Fino, Base Policroma Grano Grueso, Negro Mate.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

Mayor Cubrimiento y Rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD	115 – 140 Unidades Krebs (25ºC) dependiendo del color
PESO POR GALON	3.40 – 4.30 kg/gal
MOLIENDA	7 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m^2 /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 55 m^2/gal para repintado o colores similares
ADHERENCIA	80% mínimo
SECADO A 19ºC y 60% H.R.	15 minutos al tacto 60 minutos al manejo 90 minutos para repintar
BRILLO A 60º	80 mínimo

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar Masilla Every para corregir todo tipo de imperfecciones. Para darle protección al metal y asegurar una larga vida a la laca, aplicar Base Autoplus+ Every, dejar secar, lijar y luego dar el acabado con Laca Nitro Autoplus+ del color deseado. Para pintar sobre madera, acondicionar la superficie con Sellador Every, Base Every o Masilla Every. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo. Diluir en una relación 2:1 con thinner 2300 de Central de Disolventes: Producto o hasta la viscosidad deseada. Aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2300 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES

En ambientes muy fríos o húmedos se recomienda diluir con thinner 2300 de Central de Disolventes para evitar el blanqueamiento de la laca.

ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses.

PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, nauseas e irritación de las vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE REVISIÓN
06 de septiembre del 2016	17 de Noviembre del 2022