MASILLA NITRO URETAN

Masilla Nitro Uretan

CARACTERÍSTICAS

Masilla nitro celulósica de excelente flexibilidad y dureza, de secado rápido, fácil de manejar y lijar. Rellena perfectamente las imperfecciones de la superficie. Elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1898.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, extendedores inertes, nitrocelulosa y aditivos.

REFERENCIAS

B-150 a B-165 / Gris, Blanca, Roja y Negra.

USOS

Ideal para la industria del repintado de automotores, aunque se puede utilizar sobre todo tipo de superficies como madera, asbesto, cemento, etc. De excelente flexibilidad y adherencia, permiten un fácil lijado, gracias a su rápido secado pulverizan muy bien y no entrapan la lija. Su alto contenido de sólidos proporciona un relleno perfecto a pequeñas imperfecciones, por lo que se requieren menos capas de acabado. No absorben el color final.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- Excelente Lijabilidad
- Máxima Flexibilidad
- Altos Sólidos

SECADO RÁPIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	62% - 64% en peso
VISCOSIDAD	120 – 130 Unidades Krebs (25ºC)
PESO POR GALÓN	4.8 – 5.20 kg/gal
MOLIENDA	5 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	45 – 50 m^2/gal según el color
ADHERENCIA	90 % mínimo
SECADO A 19º C Y 60% H.R.	3 horas para lijar

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar masilla nitro Every hasta que la superficie quede lisa y tersa. Lijar entre manos con lija No. 400 y a continuación aplicar Base Nitro Every, dejar secar, lijar y luego dar el acabado con Laca Nitro Every del color deseado. Aplicar con espátula plástica o metálica. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2300 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado se reduce considerablemente.

PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesto al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
18 de mayo de 2020

FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022