MULTI-PRIMER UNIVERSAL

Multi-Primer Universal

TODO EN UNO

CARACTERÍSTICAS

Pintura fabricada a base de copolímeros alquídicos modificados Everpol de rápido secado y excelente adherencia.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas modificadas, pigmentos inorgánicos anticorrosivos, solventes, cargas inertes y aditivos.

USOS

Especialmente fabricados para proteger de la corrosión todo tipo de superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Promotor de adherencia en superficies galvanizadas de aluminio y hojalatas. Brinda un excelente acabado semi-mate, por lo que no es necesario usar productos adicionales para dar acabado. No se recomienda aplicarlo en superficies que vayan a estar en contacto con productos alimenticios.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- *Máximo poder anticorrosivo*
- *Promotor de adherencia*
- *60% sólidos (Alto rendimiento)*
- *Acabado Semi-mate*

Con Fosfato de Zinc (menor toxicidad)

Apto para galvanizados

REFERENCIAS

Z–100 Al Z-111/ Blanco, Negro, Gris, Verde Tipo John D, Amarillo Tipo John D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	BLANCO, NEGRO, GRIS, VERDE TIPO JOHN DEERE, AMARILLO TIPO JOHN DEERE
CONTENIDO DE SOLIDOS	58 – 62 % en peso
VISCOSIDAD	100-110 Unidades Krebs (25ºC)
PESO POR GALÓN	4.7-4.8 kg/gal (25ºC)
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	40 + 2 m^2 /gal
BRILLO ESPECULAR A 60º	20 unidades mínimo
SECAMIENTO A 19º C y 60% H.R.	10 – 20 min libre de polvo 30 – 60 min al Tacto 2 horas entre manos 4 horas al manejo
ADHERENCIA	99 % mínimo
TEMPERATURA DE SERVICIO	60ºC máximo

MODO DE USO

Preparación de la Superficie: Si es necesario, emplear un desengrasante para eliminar completamente mugre, grasa y óxido. Limpiar y aplicar Multi-Primer Universal EVERY, el número de manos necesarias para cubrir completamente la superficie, o hasta obtener el espesor de película requerido. Aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola. Dilución: desde ¼ hasta máximo 1/2 galón de Xileno o THINNER 2301 de Central de Disolventes por galón de Multi-Primer Universal EVERY de acuerdo con la viscosidad deseada. Puede aplicarse puro para asegurar mayor protección. Limpieza del Equipo: Lavar con Thinner inmediatamente después de usar el equipo.

RECOMENDACIONES

Preparar únicamente la cantidad necesaria para la aplicación. No se deben aplicar capas gruesas, ya que se puede presentar arrugamiento por un secado deficiente. Mantener los envases herméticamente cerrados. No usar otro tipo de ajustadores.

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depósitos de basura, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.

PRECAUCIONES

Utilícese en lugares bien ventilados y evítese la exposición prolongada a sus vapores o el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua; en caso de ingestión o malestar recúrrase inmediatamente al médico.

TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN
01 de febrero del 2018

FECHA DE REVISIÓN
17 de noviembre del 2022