



MADERPOL POLIURETANO



Laca para Pisos
MaderPol
Barniz Poliuretano Monocomponente



CARACTERÍSTICAS

Barniz Poliuretano de un componente transparente brillante que posee excelentes características de dureza, adherencia y rendimiento, además alta resistencia al rayado, a la abrasión y química.



USOS

Ideal para aplicar sobre pisos de madera, baldosa, concreto y otras superficies a las que se les quieran brindar un acabado de alto desempeño.



**COMPOSICIÓN
QUÍMICA**

Resinas de Poliuretano, solventes y aditivos.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**



REFERENCIAS

M – 610 / Monocomponente
Brillante Para Pisos

- **alta resistencia al rayado**
- **alto rendimiento**
- **bajo olor**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	40 ± 1 % en peso
VISCOSIDAD	15 ± 1 s Copa Ford 4 (19° C)
PESO POR GALÓN	3.80 -3.84 kg/gal (19° C)
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	37 – 42 m ² /gal
BRILLO ESPECULAR A 60°	90 unidades mínimo
APARIENCIA	Incolora, Brillante
SECAMIENTO A 19° C y 60% H.R.	30 Minutos al tacto 3 Horas para repintar



MODO DE USO

Corrija las imperfecciones de la superficie a tratar utilizando lija o viruta, elimine el polvillo y la suciedad presente, se recomienda aplicar la primera mano diluida 1:1 con Xilol (no utilizar thinner) para lograr una mejor penetración del Barniz. Es recomendable aplicar manos delgadas para obtener un rápido secado. El Barniz Poliuretano es de un componente y viene listo para ser usado, se puede aplicar con brocha o pistola. Deje un tiempo de secado entre manos de 2 horas aproximadamente. Después de la última mano permita secar mínimo 48 horas para dar la superficie al uso.



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



RECOMENDACIONES

Preparar únicamente la cantidad necesaria para la aplicación. No se deben aplicar capas gruesas, ya que se puede presentar arrugamiento por un secado deficiente. Mantener los envases herméticamente cerrados. No usar otro tipo de ajustadores.



PRECAUCIONES

Producto tóxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



FICHA TÉCNICA LÍNEA MADERA



FOR-PE-GT-149
Versión 1

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

01 de febrero del 2018



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248