



SELLADOR MADERPRO



Línea Catalizada
MaderPro
para los Profesionales de la Madera



CARACTERÍSTICAS

Sellador catalizado al ácido elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 3732. Producto con alto contenido de sólidos, propiedad que potencializa el nivel de llenado de poros en la madera, logrando mejores resultados con un menor gasto de pintura. Proporciona un acabado semibrillante transparente, una fina tersura, excelentes tiempos de secado y buena lijabilidad.



USOS

Ideal para acondicionar todo tipo de muebles y objetos de madera. Se puede mezclar con tintes Every o con Lacas Catalizadas Maderpro para realzar la veta de la madera o cambiar su color.



**COMPOSICIÓN
QUÍMICA**

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes, aditivos y rellenos.



REFERENCIAS

M-690 A M-695 / Sellador Catalizado Maderpro (43%), Sellador Catalizado Maderpro Alto Llenado (45%).

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS /**



- **mayor rendimiento**
- **secado rápido**
- **excelente acabado**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PORCENTAJE DE SÓLIDOS	42% - 44% (en peso) para el M-690 44% - 46% (en peso) para el M-695
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 4h
VISCOSIDAD	18 – 20 (19°C) Copa Ford No.4 para el M-690 30 – 35 (19°C) Copa Ford No.4 para el M-695
PESO POR GALÓN	3.70 – 3.85 kg/gal
MOLIENDA	≥ 4.5 unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	40 – 43 m ² /gal para el M-690 43 – 47 m ² /gal para el M-695
REMOCIÓN DE MANCHAS	90 % mínimo
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	10 – 20 minutos al tacto 1 hora para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar Sellador Catalizado Maderpro Every o Sellador Nitro celulósico Every; luego de 1 hora de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar Laca Catalizada Maderpro Every según el acabado deseado. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo. El Sellador Catalizado Maderpro no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 Sellador: catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 4 horas. Se recomienda realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto antes de usar.



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo un año.



PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



FICHA TÉCNICA LÍNEA MADERA



FOR-PE-GT-90
Versión 2

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
06 de septiembre de 2016



FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248