



SELLADORES CATALIZADOS



Línea Catalizada
Tradicional
Legado de Tradición Maderera



CARACTERÍSTICAS

Sellador catalizado al ácido diseñado para sellar y acondicionar superficies de madera. Utilizado. Por su alto contenido de sólidos, proporciona un rápido sellado de poro con menos manos de pintura. Posee un rápido secado, lo que se traduce en una muy buena lijabilidad y eficiencia.



USOS

Ideal para sellar superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie. Garantiza un sellado rápido y excelente acondicionamiento de la madera, dando un acabado transparente, semimate o de color con una fina tersura. Los incoloros pueden mezclarse con Tintes Every para realzar la veta de la madera o para obtener diversas tonalidades.



**COMPOSICIÓN
QUÍMICA**

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes, aditivos, extendedores inertes y pigmentos.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**



REFERENCIAS



M-590 A M-598 Tradicional (43%),
Transparente, Negro, Blanco,
Sellador (47%), Wengue, Caoba,
Pardo.

- **perfecto acabado y nivelación**
- **excelente resistencia**
- **máximo desempeño**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PORCENTAJE DE SÓLIDOS	40% - 47% (en peso) dependiendo de la referencia
VISCOSIDAD	16 – 18 (19°C) Copa Ford No.4 para M-590 y M-591 20 – 25 (19°C) Copa Ford No.4 para selladores de color 30 – 35 (19°C) Copa Ford No. 4 para M-595
PESO POR GALÓN	3.50 – 4.20 kg/gal
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 4h
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	45 - 50 m ² /gal
MOLIENDA	5.0 unidades Hegman mínimo
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	15 – 20 minutos al tacto 1 hora para repintar



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar Sellador Catalizado Tradicional Every; luego de 1 hora de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar Laca Catalizada Tradicional Every según el acabado deseado. Si se desea aplicar una capa gruesa de Sellador, debe dejar secar 12 horas mínimo para prevenir problemas de arrugamiento o secado incompleto. El Sellador Catalizado Tradicional no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 Sellador: catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con thinner 2300 de Central de Disolventes inmediatamente después



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 4 horas. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo y realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto antes de usar.



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses



TOXICOLOGÍA

Producto toxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN
06 de septiembre de 2016



FECHA DE REVISIÓN
17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248