



SELLADOR LIJABLE (30%)



Línea
Nitro Clásica



CARACTERÍSTICAS

Sellador Nitrocelulósico clásico elaborado de acuerdo a la Norma ICONTEC 3637. Diseñado para proporcionar un sellamiento rápido de poro abierto en superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie



USOS

Producto transparente de excelente rendimiento, flexibilidad, secado y dureza. Ideal para sellar y corregir imperfecciones en todo tipo de muebles y superficies de madera. Puede mezclarse con los Tintes Every para realzar la veta de la madera o cambiar su coloración.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, nitrocelulosa y aditivos.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**

- **Secado Rápido**
- **Alta Resistencia**
- **Excelente Lijabilidad**



REFERENCIAS

M-230 / Sellador lijable al 30%



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	29 – 31% en peso
VISCOSIDAD	40 – 50 segundos en mobilometro a (19°C)
PESO POR GALÓN	3.50 – 3.60 kg/gal
ADHERENCIA	90% mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m ² /gal
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	15 minutos al tacto 60 minutos para lijar dependiendo del tipo de madera



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la madera. Si es muy porosa, el Sellador Nitro Industrial Every puede aplicarse puro, dejar secar una hora y lijar con papel No. 260. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el llenado de poro deseado. Si se desea, el producto puede ser diluido para aplicar con pistola, lijando entre manos. Eliminar el polvillo residual y según el acabado deseado, aplicar Laca Nitrocelulósica Industrial Every transparente o de color; también puede aplicarse Barniz Transparente Every o Esmalte Every del color deseado. Si se aplica Laca Catalizada Every, se debe asegurar que el Sellador ha secado completamente. No es necesario diluir el producto si se aplica con espátula; para aplicación con pistola diluir en una relación 2:1 con thinner 2301 de Central de Disolventes: Producto. Aplicar con espátula o pistola. Limpieza de los utensilios: Lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo 18 meses.



PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

01 de febrero de 2018



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248