

SELLADOR NITRO PINTEMOS

R Versión 3
FOR-PE-GT-85

LÍNEA NITRO MADERA

- ALTO RENDIMIENTO
- SECADO RÁPIDO
- ALTA LIJABILIDAD



CARACTERÍSTICAS:


Sellador nitrocelulósico formulado para proporcionar un sellamiento rápido de poro abierto en superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie.



USO:

Producto transparente de excelente flexibilidad, secado y alta lijabilidad. Ideal para sellar y corregir imperfecciones en todo tipo de muebles y superficies de madera. Puede mezclarse con los Tintes Every para realzar la veta de la madera o cambiar su coloración.

SELLADOR NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-85



COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes activos, nitrocelulosa y aditivos.



REFERENCIAS:


05 100
Sellador alta lijabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido De Sólidos	39 – 41% en peso
Viscosidad	35 – 45 segundos en mobilometro a (19°C) masa 400 gramos.
Peso Por Galón	3.45 – 3.55 kg/gal
Adherencia	90% mínimo
Rendimiento A 1 Mils (Seco)	30 – 40 m2 /gal
Secado A 19°C Y 60% H.R.	15 minutos al tacto 60 minutos para lijar dependiendo del tipo de madera

SELLADOR NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-85



MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie: Eliminar cualquier tipo de imperfección o suciedad de la madera. Si es muy porosa, el Sellador Nitro PINTEMOS puede aplicarse puro, dejar secar una hora y lijar con papel No. 260. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el llenado de poro deseado. Si se desea, el producto puede ser diluido para aplicar con pistola, lijando entre manos. Eliminar el polvillo residual y según el acabado deseado, aplicar Laca Nitro celulósica PINTEMOS transparente o de color; también puede aplicarse Barniz Transparente PINTEMOS o Esmalte PINTEMOS del color deseado. Si se aplica Laca Catalizada PINTEMOS, se debe asegurar que el Sellador ha secado completamente. No es necesario diluir el producto si se aplica con espátula; para aplicación con pistola diluir en una relación 2:1 con Thinner 2301 de Central de Disolventes: Producto. Aplicar con espátula o pistola. Limpieza de los utensilios: Lavar con Thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo un año. La supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenar máximo un año.



PRECAUCIONES:


Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA:

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.

SELLADOR NITRO PINTEMOS

 Versión 3
FOR-PE-GT-85



MANIPULACIÓN:

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



NOTA:

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



Fecha de Elaboración:
18 de octubre del 2016



Fecha de Revisión:
19 de febrero de 2024



INDUSTRIA COLOMBIANA

Km 1.8 Vía Madrid - Subachoque
(Madrid - Cundinamarca)

PBX: (601) 546 05 05 - (601) 9 172 182

