



CARACTERÍSTIC

Sistema catalizado al ácido diseñado para tinturar, sellar, acondicionar y dar acabado; con un particular mecanismo que realza las vetas en superficies de madera. Por su alto contenido de sólidos de 42%, proporciona un rápido sellado de poro con menos manos de pintura. Posee un rápido secado, lo que se traduce en una muy buena lijabilidad y eficiencia. Contiene aditivos de superficie, que proporcionan en el acabado una tersura inigualable. Fabricado con resinas resievery de alto desempeño.



USOS

Ideal para para tinturar, sellar, acondicionar y dar acabado a superficies de madera que no vayan a ser expuestas a la intemperie. Garantiza un sellado rápido y excelente acondicionamiento de la madera, dando un acabado semimate coloreado con una fina tersura. Puede mezclarse con tintes, lacas y selladores catalizados Every para modificar el sistema de acuerdo con la necesidad del consumidor final.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, resinas nitrogenadas, solventes, aditivos, extendedores inertes y pigmentos.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

- **mayor rendimiento**
- **secado rápido**
- **excelente acabado**





REFERENCIAS

M 642 Y M-643 / Cedro Y Miel.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VISCOSIDAD	20 – 25 (19°C) COPA FORD NO.4
PORCENTAJE DE SOLIDOS	41% - 43% (EN PESO)
PESO POR GALON	3.50 – 4.20 KG/GAL
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	40 – 45 M ² /GAL
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 4H
MOLIENDA	5.5 UNIDADES HEGMAN MINIMO
SECADO A 19°C Y 60% H.R.	15-20 MINUTOS AL TACTO 1 HORA PARA REPINTAR



RECOMENDACIONES

Solo se debe preparar la cantidad a utilizar, porque la vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de 4 horas. Antes de usar en superficies brillantes, es aconsejable lijar suavemente para eliminar el brillo y realizar un lijado entre capas para garantizar la adherencia del producto. Agitar muy bien el producto antes de usar.



MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre y oxido. Aplicar el sistema catalizado 4 en 1; luego de 1 hora de secado lijar con papel No. 220 o 240. Aplicar las manos necesarias hasta obtener el nivel de poro deseado, lijar con papel No. 320 o 360, retirar el polvillo y aplicar sistema catalizado 4 en1 Every. Si se desea aplicar una capa gruesa del sistema, dejar secar 12 horas mínimo para prevenir problemas de arrugamiento o secado incompleto. El sistema catalizado no necesita dilución, mezclar en relación 20:1 sistema: catalizador y aplicar con pistola. Limpieza de los utensilios: lavar con thinner 2301 de Central de Disolventes inmediatamente después del uso.



ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo la supervisión de personal especializado. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



PRECAUCIONES

Utilice en lugares bien ventilados, evite el contacto prolongado con sus vapores y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico en caso de irritación.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante para la piel y los ojos. La exposición prolongada a sus vapores puede producir mareo, náuseas e irritación de las vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador con cartuchos filtrantes para gases y Vapores orgánicos y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Si la piel ha estado expuesta al producto sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.



FICHA TÉCNICA LÍNEA MADERA



FOR-PE-GT-147
Versión 2

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

01 de febrero del 2018



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248