VINILO TIPO 2 - VIINILEVERY

Vinilo TIPO 2
vinilevery

CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión Tipo II, elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 1335. Posee buena lavabilidad y durabilidad, optimo cubrimiento y bioprotección contra bacterias. Cuenta con la tecnología de bajo salpique.

USOS

Formulados con resinas resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad, y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies (asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo, etc.). Indicados para entonar todo tipo de vinilos, tinturar telas, realizar trabajos de artesanía y decorar paredes, cielo raso y demás superficies. Recomendado para uso interior.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión vinil acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.

SELLOS / CERTIFICACIONES / DISTINCIONES / ATRIBUTOS/

icontec
Sello de Calidad
NTC 1335:2015
Pinturas al agua tipo emulsión

Bajo contenido de orgánicos volátiles (VOC)
Menor a 30 gr / Litro

Bajo contenido de metales pesados
Menor a 0.0001%

- Alta Resistencia y Durabilidad
- Lavable

Sistema Tintométrico EVER TINT hasta 1175 colores

Alto Cubrimiento y Rendimiento

Acabado Mate

REFERENCIAS

C-200 A C-260
Blanco, Arena, Blanco Almendra, Blanco Invierno, Blanco Manzana, Rojo Colonial, Negro, Azul, Verde, Rojo Vivo, Blanco Durazno, Blanco Durazno, Melón, Lirio, Menta Fresca, Verde Seda, Trigo, Crema, Champaña, Amarillo Vivo, Ocre, Curuba, Verde Primaveral, Aguamarina, Blanco Hueso, Mandarina Tropical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	57 ± 1 % en peso
CONTENIDO DE SOLIDOS POR VOLUMEN	35 -45 %
VISCOSIDAD	110 – 120 Unidades Krebs (25ºC)
PESO POR GALON	4.70 – 5.80 kg/gal (25ºC)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m^2 /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 55 m^2/gal para repintado o colores similares
REMOCION DE MANCHAS	50% Mínimo
SECADO A 19ºC y 60% H.R.	1 hora al tacto 4 horas para repintar
RESISTENCIA A LA ABRASION HUMEDA	50 Ciclos mínimo
CONTENIDO DE COV	50 – 100 g/L

MODO DE USO

Preparación de la superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con ¼ de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.

RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo por 18 meses.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.

MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE REVISIÓN
06 de septiembre del 2016	17 de Noviembre del 2022

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co