



VINILO PARA FACHADAS - EVERKOR



Vinilo para FACHADAS

everkor



CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión Tipo I, elaborada de acuerdo a la Norma ICONTEC NTC 5828. Posee máxima resistencia a la intemperie, retención de color. Maneja la tecnología de bajo salpique. Cuenta con bioprotección contra bacterias, hongos y algas.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión 100% acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.



USOS

Formulados con resinas muy resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad y resistencia, proporcionando un acabado mate a superficies exteriores como fachadas, asbesto, cemento, ladrillo, concreto y bloque.

**SELLOS / CERTIFICACIONES /
DISTINCIONES / ATRIBUTOS/**

- excelente retención de color
- máxima resistencia a la intemperie
- resistente contra hongos y algas





REFERENCIAS

C-501
Blanco



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	50 A 55 % en peso
VISCOSIDAD	110-120
PESO POR GALÓN	5.00 – 5.50 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman Mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m ² /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 55 m ² /gal para repintado o colores similares
SECADO A 19°C y 60% H.R.	1 hora al tacto 4 horas para repintar



MODO DE USO

Preparación de la Superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con ¼ de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.



RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha Mezclado con agua se reduce considerablemente.



ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la Intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo 18 meses



PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las Salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

06 de septiembre del 2016



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248