



WASH PRIMERS COMPONENTE



CARACTERÍSTICA

Imprimante con vehículo alquídico que ofrece alta resistencia a la corrosión.



USOS

Especialmente formulados para proporcionar protección contra la corrosión de todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicar sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes, agentes secantes y aditivos.



REFERENCIAS

W-900A A W-900B
Wash Primer Componente A Wash Primer Componente B (Catalizador)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	21% – 23%
VISCOSIDAD	55 – 60 KU a 25°C
PESO POR GALÓN	3.6 – 3.7 kg/gal
ADHERENCIA	100%
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	35 – 45 m ² /gal
MOLIENDA	5.0 – 6.0 Unidades Hegman
SECADO A 19°C Y 60% H.R.	< 10 Min
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	≥ 8 Horas



MODO DE USO

Preparación de la superficie: elimine grasa, polvo, humedad y cualquier suciedad presente de la superficie a pintar. Agitar muy bien cada uno de los componentes y mezclarlos en usando la siguiente relación: 1 parte de W 900A y 1 parte de W 900B, dejando reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos. El producto no necesita dilución. Aplicar manos delgadas con brocha o pistola, posteriormente aplicar anticorrosivo o base anticorrosiva antes de dar el acabado.



RECOMENDACIONES

Preparar únicamente la cantidad necesaria para la aplicación. No se deben aplicar capas gruesas, ya que se puede presentar arrugamiento por un secado deficiente. Mantener los envases herméticamente cerrados.



ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 18 meses.



PRECAUCIONES

Producto tóxico e irritante fuerte. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.



TOXICOLOGÍA

Producto tóxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.



MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



FECHA DE ELABORACIÓN

06 de septiembre del 2016



FECHA DE REVISIÓN

17 de Noviembre del 2022

Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248