



Vinilo Profesional Tipo 1  
**evermax 2g**

- ⊕ Máximo Cubrimiento
- ⊕ Máximo Rendimiento
- ⊕ Super Lavable

Vinilo Profesional Tipo 2  
**evermax 2g**

- ⊕ Máximo Cubrimiento
- ⊕ Mayor Rendimiento
- ⊕ Lavable



## CARACTERÍSTICAS

Pintura al agua en emulsión. Posee buena lavabilidad y durabilidad, alto cubrimiento y bioprotección contra bacterias. Cuenta con la tecnología de bajo salpique.



## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión vinil acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos.



## USOS

Formulados con resinas resistentes a las inclemencias del tiempo que le confieren mayor durabilidad, y lavabilidad, proporcionando un acabado mate a paredes y demás superficies (asbesto, cemento, cielo raso, madera, yeso, icopor, mortero, concreto, ladrillo, etc.). Indicados para entonar todo tipo de vinilos, tinturar telas, realizar trabajos de artesanía y decorar paredes, cielo raso y demás superficies. Recomendado para uso interior.



## REFERENCIAS

### Tipo 1

C-600 Blanco, C-610 Rojo Vivo, C-606 Rojo Colonial, C-660 Mandarina, C-649 Ocre, C-648 Amarillo Vivo, C-652 Verde Primavera, C-609 Verde, C-653 Aguamarina, C-608 Azul Mediterráneo, C-651 Negro, C-654 Blanco Hueso, C-646 Champaña

### Tipo 2

C-700 Blanco, C-710 Rojo, C-748 Amarillo, C-708 Azul y C-751 Negro.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DE SÓLIDOS	41 + 0,5 % en peso
VISCOSIDAD	120 – 130 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALÓN	5.0 – 5.50 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	4 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	30 – 40 m <sup>2</sup> /gal sobre superficie nueva, estucadas o cambio de color 40 – 55 m <sup>2</sup> /gal para repintado o colores similares
SECADO A 19° C Y 60% H.R.	1 hora al tacto / 4 horas para repintar m



## MODO DE USO

Preparación de la Superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, suciedad e imperfecciones de la superficie y resanar las zonas agrietadas o en mal estado. Diluir con ¼ de agua por galón de vinilo o hasta la viscosidad deseada; a continuación, aplicar sobre la superficie, dejando secar aproximadamente dos horas entre manos. Puede aplicarse con rodillo, brocha o aplicador plano. Limpieza de los utensilios: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.



## RECOMENDACIONES

Prepare únicamente la cantidad a utilizar porque la vida útil del producto una vez se ha mezclado con agua se reduce considerablemente.



## ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie o con humedad excesiva. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los desechos no deben botarse a la cañería. No es inflamable. Almacénese máximo 18 meses.



## PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.



## TOXICOLOGÍA

Inofensivo por contacto directo con la piel o por inhalación. En caso de ingestión consultar un médico.



## MANIPULACIÓN

Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras. Usar equipo respiratorio en espacios cerrados o no suficientemente ventilados.

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S., no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.



### FECHA DE ELABORACIÓN

06 de septiembre de 2016



### FECHA DE REVISIÓN

11 de Mayo de 2022

### Lacas / Esmaltes / Vinilos / Barnices

Línea para Madera - Línea Arquitectónica - Línea Automotriz - Productos para la Industria

Kilómetro 1.8 Vía Madrid - Subachoque / Madrid - Cundinamarca  
PBX: 546 0505 - Celufijos: 311 876 5050 - 311 876 7633  
ventas@pinturasevery.com.co



SC-CER 507248